

REPS LISO

Nº DE LA TELA	RETENCION EN MICRAS		FACTOR DE ECUACION PERMEABILIDAD		PESO APROX.	ESPESOR
	Nominal	Absoluto	Y	M	kg/m ²	mm
80 X 300	25	32-36	3,78	0,06796	0,98	0,25
80 X 400	36	36-45	1,60	0,04908	0,82000	0,23000
50 X 250	40	56-63	4,38	0,01851	1,00000	0,32000
50 X 280	45	71-75	4,39	0,01530	1,00000	0,32000
40 X 200	56	75-80	3,86	0,01297	1,30000	0,40000
30 X 150	63	100-112	3,83	0,00905	1,60000	0,50000
24 X 110	80	112-125	1,79	0,02748	2,70000	0,67000
22 X 140	-	140-170	2,13	0,02561	2,10000	0,66000
20 X 160	-	160-180	3,57	0,00511	1,55000	0,50000
20 X 150	-	170-190	3,21	0,00621	1,60000	0,55000
16 X 120	-	200-210	3,68	0,00019	1,95000	0,64000
14 X 110	-	220-240	3,02	0,02103	2,15000	0,72000
12 X 95	-	240-260	3,81	0,00053	2,30000	0,79000
14 X 88	-	280-300	2,99	0,00300	3,15000	0,76000
10 X 90	-	270-290	3,16	0,01701	2,50000	0,93000
12 X 64	-	280-300	3,66	0,00026	4,10000	1,21000
8 X 85	-	330-350	3,11	0,00174	250	0,93

Para tejidos que se aparten de estas tablas, consúltenos